

IBF Ikast Lysholt Allé 4 7430 Ikast Telefon: 97 15 20 22 Telefax: 97 25 04 12	IBF Nørresundby Stigsborgvej 34 9400 Nørresundby Telefon: 98 17 10 55 Telefax: 98 19 10 81	IBF Hedehusene Beredskabsvej 12 2640 Hedehusene Telefon: 46 75 77 88 Telefax: 46 75 62 99	IBF Ejby Industrivej 29 5592 Ejby Telefon: 63 41 04 77 Telefax: 64 41 04 42
---	--	---	---

Fliser modul 20-40

Deklaration, 11. Maj 2017

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 200 mm / 196,25 ± 2,0 mm	1): 200 mm / 196,25 ± 2,0 mm	1): 50/60 75/80 ± 3,0 og Δt 3 mm
2): 400 mm / 396,25 ± 2,0 mm	2): 200 mm / 196,25 ± 2,0 mm	2): 50/60/ 70/75/80 ± 3,0 og Δt 3 mm
3): 400 mm / 396,25 ± 2,0 mm	3): 400 mm / 396,25 ± 2,0 mm	3): 35/40/50/60/65/70/80 ± 3,0 og Δt 3 mm

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 25,0 stk. / m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa	1) 50 mm: P K D T F 7
2): 12,5 stk. / m ²	Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD.	1) 60 mm: P K D T F 7 #
3): 6,3 stk. / m ²	Anvendelsestidspunkt 3 HD	1) 75 mm: P K D T F 7 #
		1) 80 mm: P K D T F 7 #
		2) 50 mm: P K D T F 3
		2) 60 mm: P K D T F 4
		2) 70 mm: P K D T F 7
		2) 75 mm: P K D T F 7
		2) 80 mm: P K D T F 7
		3) 35 mm: P K D T F 3
		3) 40 mm: P K D T F 4
		3) 50 mm: P K D T F 7
		3) 60 mm: P K D T F 11
		3) 65 mm: P K D T F 11
		3) 70 mm: P K D T F 14
		3) 80 mm: P K D T F 14
		# Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1

Vægt	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
Tykkelse 35 mm: 79 kg / m ²	4 / 5,3 ± 2 mm	Fugeknast: 1,5 mm.
Tykkelse 50 mm: 113 kg / m ²		Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
Tykkelse 60 mm: 135 kg / m ²	3): kan også produceres skarpkantet (0/0 mm)	
Tykkelse 65 mm: 156 kg / m ²	efter ordre.	
Tykkelse 70 mm: 160 kg / m ²		
Tykkelse 80 mm: 181 kg / m ²		

Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Fliserne udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 1-6 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339	Fabrikskode, Δ, dato

1447