



Vejledende forbrugsguide til Antiox specificeret i gr/m^2 ,
i henhold til ISO 12944-5

Husk altid at kontakte teknisk afdeling for vejledning
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

Systemforslag for AC Antiox
Ifølge ISO 12944-5
Sorte rør / kolde rør som isoleres i indendørs miljø

Korrosionsklasse C2 Høj:

Afrensning: Overfladen skal være ren og fedtfri, afrenses med Nautilus og slibes med sandpapir om nødvendigt. Udfør altid vedhæftningsforsøg.

Første lag: Påfør AC Antiox med pensel eller malehandske (lambswool), til ca. 150 my vådfilm = 90 my tørfilm.

Andet lag: Som første lag. (husk at skifte kulør)

Forbrug: Ca. 390 gr/m² i alt / 180 μ tørfilm.

Korrosionsklasse C4 Høj:

Afrensning: Overfladen skal være ren og fedtfri, afrenses med Nautilus og slibes med sandpapir om nødvendigt. Udfør altid vedhæftningsforsøg.

Første lag: Påfør AC Antiox med pensel eller malehandske (lambswool), til ca. 150 my vådfilm = 90 my tørfilm.

Andet lag: Som første lag. (husk at skifte kulør)

Tredje lag: Som første lag. (husk at skifte kulør)

Forbrug: Ca. 650 gr/m² i alt / 300 μ tørfilm.

