

ISO 12944-5 - Antiox - Beskrivelse



Vejledende forbrugsguide til Antiox specificeret i gr/m^2 ,
i henhold til ISO 12944-5

Husk altid at kontakte teknisk afdeling for vejledning
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

Systemforslag for AC Antiox Ifølge ISO 12944-5

Kategori:	C2 lav	C2 middel	C2 høj
Antiox:	80 μ / 180 gr/m ²	140 μ / 310 gr/m ²	180 μ / 390 gr/m ²
Kategori:	C3 lav	C3 middel	C3 høj
Antiox:	120 μ / 270 gr/m ²	160 μ / 350 gr/m ²	220 μ / 480 gr/m ²
Kategori:	C4 lav	C4 middel	C4 høj
Antiox:	200 μ / 440 gr/m ²	240 μ / 530 gr/m ²	300 μ / 650 gr/m ²
Kategori:	C5-I lav	C5-I middel	C5-I høj
Antiox:	200 μ / 440 gr/m ²	280 μ / 610 gr/m ²	350 μ / 800 gr/m ²

– Der tages forbehold for trykfejl

Forventet holdbarhed ifølge ISO 12944-5:

Lav: 2-5 år
 Middel: 5-15 år
 Høj: > 15 år

Forventede holdbarhedstider er tiden til første væsentlige vedligeholdelsesbehandling når systemet har nået Ri3 ifølge ISO4628-3.