

Produkt Information:

SabetoFIX Montagelim

Montagelim til stærk og hurtig fiksering

Produktbeskrivelse & anvendelse:

SabetoFIX Montagelim er en neutral fugthærdende lim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

SabetoFIX Montagelim er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

SabetoFIX Montagelim kan benyttes ude og inde på en lang række materialer. Hæfter på et bredere udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader, nogle gummityper, metal m.m. Der kan punktsvejses gennem produktet.

SabetoFIX Montagelim opfylder kravene til ISO 11600 - F - 20HM

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent

Fungicidbehandlet:

Nej

Konsistens:

Thixotropisk masse

Holdbarhed:

Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Størrelse	Farve
290 ml	Grå
290 ml	Rød
290 ml	Sort

Limfuge:

Overmalbar:

Ja.

Hårdhed:

ca 60 Shore A (ISO 868)

Brudstyrke:

3,1 N/mm² (ISO 37)

Bestandighed:

Temperatur: ca. -40 °C til

+90 °C

Klimatisk ældning: god; dog kan visse farver have tendens til hurtigere blegning end andre.



Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer:

Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. SabetoFIX Montagelim kan anvendes på overflader som mursten, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast og gummityper.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring:

SabetoFIX Montagelim påføres i limstreng på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.

Rækkeevne:

2 – 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.

Monteringstid:

Monter indenfor 10-20 minutter efter påføring af limstreng.

Montering:

Emnerne presses omhyggeligt sammen.

Ved opsætning af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er hærdet.

Limfugen hærdet op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.

Rengøring:

Værktøj rengøres - og lim fjernes - med Wipes 915 eller terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Faremærkning:

Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

